

弾力性のあるセメント防食材

**Cemprtec-Elastic**

センプロテック エラスティック

特 長

コンクリート、石の表面に強い接着力。  
大気中、水中において永久にその柔軟性を保持し、  
コンクリートの中性化を防止。  
飲料水に接触する箇所での仕様がNSF(米国の飲  
料水接触する材料について承認を与える公的国際機  
関)で認定済み。



圧縮強度  
4週間で8.0 ~ 10.0 N/mm<sup>2</sup>

屈折対応力  
3.5 ~ 4.0 N/mm<sup>2</sup>



クラック対応力(23 °C)

無補強 1.6 mm  
有補強 3.0 mm

